

P-tex[®] XC ***clear & black***

Produktbeschreibung / product description:

P-tex[®] XC ist eine extrudierte HD-PE Lauffläche mit Schuppe welche in transparenter und schwarzer Variante. Siebdruck auf der Rückseite möglich. Auch mit HDPE (80 µm) Schutzfolie erhältlich.

P-tex[®] XC is a extruded HD-PE running base with scales which is available in clear and black version . Silkscreen on the backside possible. Also with HDPE (80 µm) protective foil available.

Technische Eigenschaften / technical properties:

Eigenschaften properties	Prüfmethode method	Wert value	Einheit unit
Dichte <i>density</i>	DIN 53479	0,964	g/cm ³
Molekulargewicht <i>molecular weight</i>	DIN 53728	600 000	g/mol
Shore Härte D Shore hardness D	DIN 53505	64	
E-Modul* <i>e modulus*</i>	DIN 53457	600	MPa
Streckspannung* <i>tensile strength*</i>	DIN 53455	21	MPa
Bruchdehnung* <i>elongation at break*</i>	DIN 53455	430	%
Schälfestigkeit** <i>peel strength**</i>	CPS Norm 010	> 8	N/mm

*Werte beziehen sich auf Standardprüfkörper ; ** CPS Norm 010 siehe Beiblatt
* Values advert to a standard test specimen; ** CPS Norm 010 behold supplement

In diesem Datenblatt sind Richtwerte angegeben. Diese Werte sind beeinflussbar durch Verarbeitungsbedingungen, Modifikationen, Werkstoffzusätze und Umgebungseinflüsse und befreien den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Sie sind aufgrund der gegenwärtigen Erfahrungen und Kenntnisse zusammengestellt. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben sind unverbindlich und begründen keine Haftung.

In this Datasheet are standard values stated. This values are influence able by processing conditions, modifications, material additive environmental influences and disburden the user not from own assay and tests. This values are made because of the present experience and knowledge composed. A judicial binding warranty of particular properties or acceptability for a concrete application can't deduce from our details. The data are noncommittal and justify no liability.